




## BALMORAL RED FG

Finkornig, jämn orienterad granit, med en eldig röd färg. Robust sammansättning och väderbeständiga egenskaper i både form och funktion erbjuder mångsidighet som överträffar både utomhus- och inomhusapplikationer. Ett toppval för att skapa tidlösa monument som står sig över tiden..


Bergart: Granit  
Brytningsort: Vehmaa  
Latitud/longitud: 60°39'26.9"N 21°45'05.6"E



Flammad



Råkilad



Krysshamad



Polerad

### TEKNISKA EGENSKAPER

VATTENABSORPTION:	0,09 %	EN 13755
DENSITET:	2630 kg/m <sup>3</sup>	EN 1936
POROSITET:	0,3 %	EN 1936
BÖJHÅLLFASTHET:	15,4 Mpa - lägsta förväntade värde	EN 12372
	16,3 Mpa - medelvärde	EN 12372
BÖJHÅLLFASTHET: EFTER 56 FROSTCYKLER	16,7 Mpa - lägsta förväntade värde	EN 12372
	17,9 Mpa - medelvärde	EN 12372
TRYCKHÅLLFASTHET:	136 Mpa - lägsta förväntade värde	EN 1926
	181 Mpa - medelvärde	EN 1926
TRYCKHÅLLFASTHET: EFTER 56 FROSTCYKLER	119 Mpa - lägsta förväntade värde	EN 1926
	170 Mpa - medelvärde	EN 1926
NÖTNINGSBESTÄNDIGHET:	16 mm	EN 14157
UTSPJÄLKNINGSHÅLLFASTHET:	2500 N	EN 13364
	1831 N - lägre förväntat	EN 13364
HALKMOTSTÅND SLIPAD YTA, TORR:	52 SRV	EN 14231
HALKMOTSTÅND SLIPAD YTA, VÅT:	6 SRV	EN 14231

### MINERAL SAMMANSÄTTNING

KALIFÄLTSPAT:	41 %
KVARTS:	36 %
PLAGIOKLAS:	16 %
BIOTIT + ÖVRIGA:	7 %